



YAPI KİMYASALLARI





SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

TANIMI

Nemli ve kuru alanlarda fayans seramik yapıştırılmasında kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan yüksek stabiliteye sahip hazır bir karışımdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm iç ve dış mekanlarda , fayans , seramik, çini, mozaik ve cam mozaiklerin mutfak, banyo, yüzme havuzları, su depoları vb. Islak ve kuru hacimlerdeki çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA

Yüzeyin Hazırlanması: Harcın uygulanacağı yüzeyin sağlam, kütünü almış, taşıyıcı temiz ve gönyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan temizlenmelidir. Yüzey onarımları gerekiyorsa bir gün önceden yapılmış olmalıdır.

Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ise yüzey ıslatılmalıdır.

Karıştırma: Belirtilen su miktarı temiz bir karıştırma kabına boşaltılır. Yine belirtilen miktarda toz malzeme su üzerine dökülerek homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır. (Tercihen düşük devirli bir mikser yardımı ile) Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirildikten sonra karışım tekrar karıştırılır malzeme kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi: Malanın düz tarafı ile yüzeye ince bir yapıştırıcı tabakası uygulanır. Yapıştırıcı 20 dakika içerisinde kaplanabilecek büyüklükteki bir alana malanın dişi tarafı ile eşit kalınlık elde edilecek şekilde tek yönde çekilerek taraklanır.

Seramikler yerine yerleştirilirken yapıştırıcıya tam anlamıyla temas etmesi için seramikler harcın içerisinde yüzdürülür. Uygun görülen derz aralıkları bırakılarak uygulama tamamlanır.

Bırakılan derz aralıklarının uygulanması seramik uygulamasından en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

Yapıştırıcının Kullanılabilirlik Testi: Parmaklar yapıştırıcıya bastırılır. Yapıştırıcı parmaklara bulaşıyor ise uygulamaya devam edilir. Eğer parmaklar temiz kalıyor ise yapıştırıcının uygulama süresi geçmiş demektir , bu durumda yüzeydeki harç temizlenmeli yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır.

Teknik Özellikler

- Malzemenin Yapısı: Mineralize dolgular, sentetik katkılar, polimerize katkılar ve özel çimentolar içerir.
- Uygulanacak Zeminin Isısı: +5°C ile +25°C Arası
- Karışma Oranı: 25 Kg Toz 7 Lt Su
- Çalışma Süresi: 3 Saat
- Açık Bırakma Süresi: 20 Dakika
- Dinlendirilme Süresi: 5 Dakika
- Yoğunluk: 1.6 Gr/mm2
- Derz Doldurma Zamanı: En Az 24 Saat sonra
- Kullanıma Alma Süresi: En Az 36 Saat sonra
- Kayma: 0,5mm
- Yapıştırma Kuvveti: Kuru iken 1,2 N/mm
Yaş iken 0,6 N/mm

Depolama: Kuru ortamda uygun istif ile (10 adet) 10 ay süre ile depolanır.



Nemden Koruyunuz.



EXTRA SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

TANIMI

Nemli ve kuru alanlarda fayans seramik yapıştırılmasında kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan yüksek stabiliteye sahip hazır bir karışımdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm iç ve dış mekanlarda , fayans , seramik , çini , mozaik ve cam mozaiklerin mutfak , banyo , yüzme havuzları , su depoları vb. Islak ve kuru hacimlerdeki çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA

Yüzeyin Hazırlanması: Harcın uygulanacağı yüzeyin sağlam, kuru ve alımlı, taşıyıcı temiz ve gönyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan temizlenmelidir. Yüzey onarımları gerekiyorsa bir gün önceden yapılmış olmalıdır.

Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ise yüzey ısıtılmalıdır.

Karıştırma: Belirtilen su miktarı temiz bir karıştırma kabına boşaltılır. Yine belirtilen miktarda toz malzeme su üzerine dökülerek homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır. (Tercihen düşük devirli bir mikser yardımı ile) Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirildikten sonra karışım tekrar karıştırılır malzeme kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi: Malanın düz tarafı ile yüzeye ince bir yapıştırıcı tabakası uygulanır. Yapıştırıcı 20 dakika içerisinde kaplanabilecek büyüklükteki bir alana malanın dişi tarafı ile eşit kalınlık elde edilecek şekilde tek yönde çekilerek taraklanır.

Seramikler yerine yerleştirilirken yapıştırıcıya tam anlamıyla temas etmesi için seramikler harcın içerisinde yüzürlür. Uygun görülen derz aralıkları bırakılarak uygulama tamamlanır.

Bırakılan derz aralıklarının uygulanması seramik uygulamasından en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

Yapıştırıcının Kullanılabilirlik Testi: Parmaklar yapıştırıcıya bastırılır. Yapıştırıcı parmaklara bulaşıyor ise uygulamaya devam edilir. Eğer parmaklar temiz kalıyor ise yapıştırıcının uygulama süresi geçmiş demektir, bu durumda yüzeydeki harç temizlenmeli yeni yapıştırıcı uygulanmalıdır.

Teknik Özellikler

- Malzemenin Yapısı: Mineralize dolgular, sentetik katkılar, polimerize katkılar ve özel çimentolar içerir.
- Uygulanacak Zeminin Isısı: +5°C ile +25°C Arası
- Karışım Oranı: 25 Kg Toz 7 Lt Su
- Çalışma Süresi: 3 Saat
- Açık Bırakma Süresi: 20 Dakika
- Dinlendirilme Süresi: 5 Dakika
- Yoğunluk: 1.6 Gr/mm²
- Derz Doldurma Zamanı: En Az 24 Saat sonra
- Kullanıma Alma Süresi: En Az 36 Saat sonra
- Kayma: 0,5mm
- Yapıştırma Kuvveti: Kuru iken 1,2 N/mm
Yaş iken 0,6 N/mm

Depolama: Kuru ortamda uygun istif ile (10 adet) 10 ay süre ile depolanır.



Nemden Korununuz.



GRANİT VE MERMER YAPIŞTIRMA HARCI

Tanımı

Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün performansını ve işlenebilirliğini arttırıcı kimyasal katkılar içeren tek bileşenli, yüksek performanslı yapıştırma harcı.

Uygulama Alanları: Granit seramik, doğal granit, büyük ebatlı seramik, porselen seramik, cotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alveriş merkezleri, hastane, okul, işyerleri gibi mekanlarda, Eski granit, mermer üzerine seramik kaplamada, iç mekanlarda yer ve duvara; dış mekanlarda yere yapılacak uygulamalarda, Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine.

Teknik Özellikler:

Görünüm	: Gri toz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C/+30°C
Karışma oranı	: 5-6 Lt. su / 25 kg. toz
Pota ömrü	: 2.5 saat
Derz doldurma süresi	: Duvarda 1 gün / yerde 2 gün sonra
Tüketim	: Ortalama 4.5 / 5 kg / m ²
Ambalaj	: 25 Kg. Grafit torba
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında 12 ay
Açık bek.sür./Çek.ypş.Mukv	: En az 20 Dk. sonra > 0.5 N / mm ²
Kayma	: < 0.5 mm
Yapışma mukavemeti	: > 1N / mm ²

Uygulama Talimatı: Yüzeyin kuru ve alışımlı ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa Tamir harcı ile düzeltiliniz. 25 kg. toz harcı 5-6 lt. su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir.) Harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Harcı yüzeye yayarak karo ebadına uygun dişli bir taraklı malayla taraklayınız. 60x60 cm. ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin uygulanmasında kombine yapıştırma yönteminin kullanılması tavsiye edilir. Karoları 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırınız. Hazırlanan harcı 2.5 saat içerisinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız. Derz doldurma işlemini duvarda 1 gün, yerde 2 gün sonra yapınız.

Uyarılar: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir.



Nemden Korununuz.



SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ

TANIMI

Karfix derz dolgusu seramik, fayans, mermer, granit, doğal taş, cam, tuğla, btb. gibi malzemelerin derz doldurma işleminde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI ve ÖZELLİKLERİ

Konutlarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, ticari ve endüstriyel zeminlerde hastanelerde vb. tüm iç ve dış mekanlarda kullanılır. 3-15 mm genişliğinde derzlerde seramik kenarlarına çatlamadan iyi bir yapışma sağlar ve sertleştirir. Kolay hazırlanan ve uygulanan bir malzemedir. Uygun granüllemesi sayesinde sırlı yüzeyleri çizmez; pürüzsüz yüzeyler elde edilir.

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLANMASI

Fayans ve seramik kaplama işleminde kullanılan harcın iyice sertleşmesi için yeterince beklenir. Uygulamadan önce derzler kalıntılardan temizlenmeli ve ıslak bir sünger yardımı ile nemlendirilmelidir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Temiz bir kaba uygun su miktarı dökülür, üzerine torbanın tamamı boşaltılarak topraklar kayboluncaya kadar iyice karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılır. Malzeme kullanıma hazırdır. Hazırlanan malzeme yumuşak bir spatula ile derz aralarına doldurulur, fazla malzeme derzlere önce paralel sonra çapraz şekilde sıyrılır. Derzlerin arasına doldurulan malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar beklenir. Tüm satışı nemli bir sünger ile temizlenir. Ertesi gün satışı temiz ve kuru bir bez ile parlatılır.

DEPOLAMA

Kuru ortamda uygun istif ile (10 adet) 10 ay süre ile depolanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Malzemenin Yapısı: Mineral dolgular, sentetik katkılar ve özel çimentolar içerir
- Yoğunluk: Yaklaşık 1,2gr/cm³
- Karışım Oranı: Yaklaşık 6 Lt. su 20 kg. toz
- Çalışma Süresi: 90 dakika
- Dinlendirilme Süresi: 5 dakika
- Uygulanacak Satış Isısı: +5°C ile +25°C
- Üzerinde Yürünebilme Süresi: 36 saat sonra

Seramik Boyutları	Derz Genişliği		
	2 mm	5 mm	7 mm
15x20	-300gr./m ²	-700gr./m ²	-1000gr./m ²
20x20	-350gr./m ²	-600gr./m ²	-950gr./m ²
33x33	-200gr./m ²	-500gr./m ²	-900gr./m ²



Nemden Korumunuz.

karfix®



ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI

Tanımı: Styrafo ısı yalıtım levhaların yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye sahip yapıştırma ve sıvama harç malzemesidir.

Uygulama Alanları: İç ve dış cephelere uygulanmış her türlü ısı plakasının sıvanmasında ve yapıştırılmasında kullanılır.

Teknik Özellikler:

Görünüm	: Gri toz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C/+30°C
Karışma oranı	: 5-6.5 Lt. su / 25 kg. toz
Pota ömrü	: 1 saat
Tüketim	: Ortalama 1m2 için 3-4 kg.
Ambalaj	: 25 Kg. Graft torba
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında 12 ay
Açık bek.sür/Çek.yps.Mukv	: En az 20 Dk. sonra > 0.5 N / mm2
Kayma	: < 0.5 mm
Yapışma mukavemeti	: > 1N / mm2

Uygulama talimatı: Ortalama 5 – 6.250 lt su ile 25 kg'lık KARFIX styrafo levha sıvası düşük devirli bir mikser ile içerisinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır. Yapıştırma yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü vb. etmenlerden temizlenir. Hazırlanan karışım alçı malası yardımı ile styrafo levha üzerine 2 ya da 3 mm kalınlığında sürülür. PVC file, sürülen sıva üzerine düzgün bir şekilde yapıştırılır. Sıva filesi levha ve uygulama yüzeyine plastik dübel yardımı ile sabitlenir. Bu uygulamadan 2 saat sonra styrafo levha sıvası, file üzerine mala ile tekrar tatbik edilip düzeltilir. Bu uygulamadan 24 saat sonra boya ya da istenilen uygulamalar tatbik edilebilir.

Uyarılar: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat ıstifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir.



Nemden Koruyunuz.



ISY YALITIM LEVHA SIVA HARCİ

Tanımı: Styrafoz ısı yalıtım levhaların yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye sahip yapıştırma ve sıvama harc malzemesidir.

Uygulama Alanları: İç ve dış cephelere uygulanmış her türlü ısı plakasının sıvanmasında ve yapıştırılmasında kullanılır.

Teknik Özellikler :

Görünüm	: Gri toz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C/+30°C
Karışma oranı	: 5-6.5 Lt. su / 25 kg. toz
Pota ömrü	: 1 saat
Tüketim	: Ortalama 1m2 için 3-4 kg.
Ambalaj	: 25 Kg. Graft torba
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında 12 ay
Açık bek.sür/Çek.yps.Mukv	: En az 20 Dk. sonra > 0.5 N / mm2
Kayma	: < 0.5 mm
Yapışma mukavemeti	: > 1N / mm2

Uygulama talimatı: Ortalama 5 – 6,250 lt su ile 25 kg'lık KARFIX styrafoz levha sıvası düşük devirli bir mikser ile içerisinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harc kullanıma hazırdır. Yapıştırma yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü vb. etmenlerden temizlenir. Hazırlanan karışım alçı malası yardımı ile styrafoz levha üzerine 2 ya da 3 mm kalınlığında sürülür. PVC file, sürülen sıva üzerine düzgün bir şekilde yapıştırılır. Sıva filesi levha ve uygulama yüzeyine plastik dübel yardımı ile sabitlenir. Bu uygulamadan 2 saat sonra styrafoz levha sıvası, file üzerine mala ile tekrar tatbik edilip düzeltilir. Bu uygulamadan 24 saat sonra boya ya da istenilen uygulamalar tatbik edilebilir.

Uyarılar: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir.



Nemden Korununuz.

karfix®



DEKORATİF SIVA HARCI

Uygulama Alanları: İç ve dış cephelerde tek komponentli yalıtım sıvasıdır.

Teknik Özellikler :

Görünüm	: Beyaz toz
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C / +30°C
Karışma Oranı	: 5-6 lt.su/25 kg toz için
Pota Ömrü	: 1 Saat
Tüketim	: Ortalama 1mt için 6.25 Kg.
Ambalaj	: 25 kg. Kraft torba
Raf Ömrü	: Açılmamış ambalajında 18 ay
Açık Bekleme Süresi	: En az 60 dk. Sonra çekmeye başlar.
Kayma	: < 0.5 mm
Yapışma mukavemeti	: > 1N / mm ²

Uyarılar: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifile kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23°C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir.

KARÇİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Nemden Koruyunuz.

The Karfix logo features a stylized graphic of two overlapping squares, one orange and one teal, to the left of the word "karfix" in a lowercase, sans-serif font. The "fix" portion of the name is white and set against an orange rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the orange background.

GAZBETON ÖRME HARCI

Tanımı: Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgu, ürün işlenebilirliğini artırıcı kimyasal katkıları içeren tek bileşenli pratik gazbeton örgü harcı. Zamandan ve içilikten tasarruf sağlar.

Uygulama Alanları: Su emmesi yüksek olan gazbeton ve tuğla gibi yapı elemanlarının örülmesinde.

Teknik Özellikler:

Görünüm	: Gri renkli toz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C / +35°C
Karışım oranı	: 8-9 lt su / 25 kg toz
Kap ömrü	: 3 saat
Tarak ölçüsü mm.	: 10 x 10 x 10
Ambalaj	: 25 kg. kraft torba
Raf ömrü	: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Uygulama Talimatı: Yapıtcıyı uygulananca yüzeyi tozdan arındırınız. 25 kg kuru harı (1 torba) 8-9 l su üzerine yavaşça boşaltınız ve topak kalıncasına biçimde iyice karıştırınız. (Karşım için düşük devirli mikser kullanılmasını önerilir.) Hazırlanan harı 10 dakika dinlendiriniz. Uygulamaya başlamadan önce karıştırınız. Yapıtcıyı bütün yüzeye aynı kalınlıkla uygulayınız. Eğer zeminde bodukluklar varsa ilk sıra klasik harla tepsiye getirilecek diğerler. Diğer sıraların örülmesinde bu işlemi gerekmez. Ögü yapılmayan yer ve duşey derz bırakılmasını ve derzlerin en fazla 3 mm olmasını özen gösteriniz ve derz aralayan yapıtcıyı ile tamamen dolmasını dikkat ediniz. Çalıřma süresi yaklaşık 10-15 dakkadır. Hazırlanan harı 3 saat içinde tüketilir. Kullanım süresi geçen harı atınız, keskinlikle yeni hazırlanan taze harı karıştırmayınız.

Uyarılar: Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 °C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir.



Nemden Koruyunuz.

HAZIR SIVA

Tanımı: İç ve dış cephelerde mükemmel görünüm sağlayan, uzun ömürlü, yağmur, güneş gibi etkenlere karşı çok dayanıklı, boya sarfiyatını azaltan ve boyanın ömrünü uzatan çimento esaslı hazır el ve makina sıvasıdır.

Kullanım Alanları: İç ve dış cephelerde ince siva, brüt beton vb. yüzey uygulamalarında kullanılır.

Uygulama: Ortalama 5 – 6,25 lt su ile 25 kg/lık çimento esaslı hazır el ve makina sarıstı düşük devirli bir mikser ile içerisinde toprak kalımayacak şekilde iyice karıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdir. Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü vb. etmenlerden temizlenir. Harç, alçı malası ile yüzeye uygulanır. İnce macun uygulamasından 24 saat sonra ince dişli zımpara ile yüzeye son şekli verilir ve boyama işleme geçilir. Her türlü boyu ile mükemmel sonuç sağlar.

Uyarılar ve Önlemler: Karışımda kullanılan mikser, malzemenin kendi içinde ayrışmaması için 200 devirden yüksek devirli olmamalıdır. Yağmur ve direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır. Hazırlanan harç 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Teknik Özellikler:

Görünüm	: Toz halde
Renk	: Beyaz - Gri
Karışım oranları	: 25 Kg.lık paket için 5-6 lt. yada kuru malzemenin %20-25'i kadar su ile karıştırılır.
Tüketim miktarı	: 1 m ² için ortalama 2-3 kg.
Kabuklaşma süresi	: 60 Dakika
Tane boyutu	: 0-100 Mikron
Erken dayanım süresi	: 48 saat
Nihai dayanım süresi	: 28 gün
Su dayanımı	: Çok iyi



Nemden Koruyunuz.

KARÇİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



ÇİFT KOMPENANTLI SU YALITIM HARCI

Tanımı

Çimento esaslı, Kimyasal katkılar ve polimerler ile modifiye edilerek üretilen çift bileşenli pozitif taraftan kullanıla uygun su ve nem yalıtımı sağlayan tam elastik izolasyon malzemesidir.

Kullanım alanları

Yatayda ve Düşeyde

Pozitiften yapılacak izolasyonlarda

Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda

Temeller, bodrum duvarları, teraslar, garajlar, kanaletler ve istinat duvarlarında

Mutfak, balkon ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde

Özellikler / Avantajlar

Yüksek elastikiyete sahiptir

Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir

Kolay ve hızlı uygulama sağlar

Betonun nefes almasını engellemez

Rötre çatlaklarını engeller

Üstün aderans ve elastikiyet özelliği sayesinde şap ve seramik altında si geçirimsizlik sağlar

Teknik Özellikleri

Renk Toz Bileşen: Gri Toz

Sıvı Bileşen: Beyaz Sıvı Emülsiyon

Kapiler Su Emme (TS EN 1062-3) $w < 0,05 \text{ kg (m h)}$

Yapışma Dayanımı $> 1 \text{ N/mm}$

Bu değerler $+23 \text{ }^{\circ}\text{C}$ sıcaklık ve $\%50$ 5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar uygulama öncesi tamir harçları ile onarılmalıdır. Keskin köşe ve yapı elemanlarının birleşim yerlerinde pah uygulaması yapılmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemlendirilerek suya doyurulmalıdır.

Uygulama

Temiz bir kaba KARFIX Tam Elastik sıvı bileşen alınıp, düşük devirli çalıştırma yapılırken, üzerine toz bileşen yavaş yavaş ilave edilir. Homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırma işlemine devam edilir. Karıştırma işlemi sonunda oluşan hava kabarcıklarının kaybolması için 10 dakika beklenir.

Elde edilen karışım nemlendirilerek suya doyurulmuş yüzeye uygun bir fırça veya mala yardımı ile 0,75-1 mm kalınlık elde edilecek şekilde uygulanır. Birinci kat kendini çektiikten sonra (yaklaşık 4-6 saat), ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya dik doğrultuda olacak şekilde yapılır. Toplamda 1,5-2 mm kalınlıkta uygulama yapılmış olur.

Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin en az 3 gün güneş ışığından, yağmurdan ve dondan korunmasına özen gösterilmelidir.

Üzerinde gezilecek zeminler uygulamadan 3 gün sonra şap, fayans, seramik, çini vb. gibi dekoratif amaçlı kaplamalar ile kaplanmalıdır.

Sarfiyat

3-4 kg/m²

Ambalaj

Toz Bileşen: 20 kg.lık kraft torbalarda

Sıvı bileşen: 8 kg.lık plastik bidonlarda

Depolama Ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar

$+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ile $+25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Kullanım süresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Uygulamadan önce yüzey nemlendirilerek suya doyurulmalıdır.

Uygulamadan sonra kullanılan aletler bol su ile yıkanmalıdır. Kuruşmuş kısımlar mekanik yollarla temizlenmelidir.

Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Sağlık ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.



Nemden Koruyunuz.



 **karfix®**

KARÇİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Tel: 0224 676 11 56 - Küçük Sanayi Sitesi 4. Kısım 16. Blok No:19-20 Karacabey / BURSA

info@karcimyapikimyasallari.com.tr

www.karcimyapikimyasallari.com.tr